

Tip proizvoda

Fabrički pripremljeni krečno-cementni malter sa aditivima za mašinsko i ručno nanošenje namenjen prevashodno spoljnoj upotrebi.

Oblast primene

Koristi se za malterisanje svih vrsta zidova od opeke, ćelijastog (gas) betona, betona i prirodnog kamena koji su izloženi intenzivnim spoljnim uticajima.

Obrada

Obrada se vrši u dva vremenska koraka. Malter se nanosi mašinski (PFT G4/G5) i odmah nakon nanošenja grubo poravnava.

U drugoj fazi posle delimičnog sušenja (na kraju dana ili sutradan) vrši se odstranjivanje viška materijala, čime se dobija ravna i grubo obrađena površina. Ovako obrađena površina je pripremljena za dalju obradu.

Utrošak materijala

Sadržaj vreće (40kg) omogućava pokrivanje cca. 3m² (debljina sloja 1cm).

Napomena

Prilikom upotrebe temperatura vazduha, materijala i podloge mora biti između +5°C i +25°C. Minimalna debljina sloja je 2cm. Za nanošenje veće debljine sloja od 2.5cm preporučuje se nanošenje u dva prolaza-mokro na mokro. Pre nanošenja materijala na jakoupijajuće i slaboprijanjajuće podloge je potrebno izvršiti prethodnu pripremu podloge.

Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci na paletama na suvom u originalnom pakovanju.

UP210[®]

Krečno-cementni mašinski malter za spoljašnju upotrebu

MARMORIT[®]

Tehnički podaci

Nasipna gustina	1.21 kg/l
Gustina svežeg maltera	1.77 kg/l
Utrošak vode	230 ml/kg
Utrošak vode	9 -9.5 l/vreća
Minimalna debljina sloja	2 cm

Podaci o potrošnji

UP210[®]

Krečno-cementni mašinski malter za spoljašnju upotrebu

	max. zmo mm	debljina sloja mm	potrošnja kg/m ²	izdašnost m ² /vreća	izdašnost m ² /tona
	1.2	10	15.0	2.7	66.5
	1.2	20	30.0	1.3	33.0

Broj artikla	Vreća	Broj vreća na paleti	Paleta
00024103	40 kg	30	1200 kg