

Tip proizvoda

Fabrički pripravljena smeša za lepljenje, armiranje i gletovanje ploča od stiropora.

Oblast primene

Koristi se za lepljenje ploča od stiropora na sve vrste mineralnih podloga (zidovi od opeke, betona kao i zidovi koji su pokriveni starim nosećim malterima). Osim za lepljenje, namenjen je i za armiranje i gletovanje ploča od stiropora u kontaktnim sistemima toplotne izolacije. Pogodan je i za armiranje prelaza sa jednog na drugi materijal kod zidova izgrađenih od različitih materijala.

Obrada

Sadržaj vreće (25kg) dodati u cca. 5-6l čiste vode i mešati dok se masa potpuno ne homogenizuje. Nakon toga pripremljenu masu ostaviti 10min da odstoji i još jednom promešati. Ovako pripremljen materijal je spreman za upotrebu. Konzistenciju po potrebi podesiti dodavanjem vode ili praha. Za mašinsko nanošenje (PFT G4 ili G5) je potrebna dodatna oprema i to: pužni transporter D4-3 sa šiljkom i dodatni mešač. Otvoreno vreme rada je cca 2 časa.

Utrošak materijala

Lepljenje – cca. 7.3 kg/m², armiranje – cca. 4.4 kg/m²

Napomena

Prilikom upotrebe temperatura vazduha, materijala i podloge mora biti između +5°C i +25°C. Obradene površine je potrebno štititi od direktnog uticaja sunčevog zračenja ili smrzavanja. Prilikom lepljenja ploča od stiropora površina ploče mora biti pokrivena sa lepkom min. 40%.

Rok upotrebe i skladištenje

6 meseci na paletama na suvom u originalnom pakovanju.

RitmoSpachtel

Malter za lepljenje i armiranje ploča od stiropora

Tehnički podaci

Nasipna gustina	1.14 kg/l
Gustina svežeg maltera	1.76 kg/l
Utrošak vode	230 ml/kg
Utrošak vode	5 – 6 l/vreća
Minimalna debljina sloja	3 mm
Otvoreno vreme	120 min

Podaci o potrošnji

RitmoSpachtel

Malter za lepljenje i armiranje ploča od stiropora

	max. zmo mm	debljina sloja mm	potrošnja kg/m ²	izdašnost m ² /vreća	izdašnost m ² /tona
lepljenje	1.2		7.3	3.4	137.0
armiranje	1.2	3	4.4	5.7	228.5

Broj artikla	Vreća	Broj vreća na paleti	Paleta
00126057	25 kg	48	1200 kg